

SAFIR

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный, акрилатуретановый паркетный лак на водной основе. Применяется для паркетных и деревянных полов в жилых помещениях.
Рекомендован также для ремонтного лакирования полов.

СВОЙСТВА

- однокомпонентный
- легко наносится
- хорошо выравнивается
- хорошая заполняющая способность
- высокое содержание сухого вещества
- высокая стойкость к износу и воздействию химикатов
- подчеркивает натуральный цвет дерева
- содержит эффективную защиту против УФ
- безопасный при работе
- пожаробезопасный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее вещество	Акрилатуретан
Степень глянца (по Гарднеру)	ок. 55 (полуглянцевый)
Содержание сухого вещества	ок. 33 %
Удельный вес	ок. 1
Вязкость DC4	ок. 15 сек.
Высыхание и отверждение лака	
- при нанесении стальным шпателем: 15-30 мин.	
- при нанесении флотексным шпателем или кистью: ок. 2-3 часов (при +20°C и 50% относительной влажности)	
через 1 - 2 суток лак выдерживает легкий износ, а окончательную прочность лак набирает через 2 недели.	
Расход	- ок. 10-14 м ² /л однократное нанесение валиком, кистью или флотексным шпателем
	- ок. 25 м ² /л однократное нанесение стальным шпателем

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины	+18...+24°C
Влажность древесины	7 ± 2 %
Относительная влажность воздуха	не более 70 %
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.	

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Валик, флотексный, мохеровый или стальной шпатель. Для неровных полов можно использовать кисть.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других загрязнений. Лак тщательно перемешать перед применением, а затем дать отстояться в течении 30 минут.